



TQX.30003 Triple QX Gear Oil 80W-90 MINERAL

Version du document: 17 oct. 2026



Description Excellent resistance against oxidation. Best used for hypoid differentials. Can be used in transmissions that require EP (extreme pressure) transmission oils

Selon les spécifications de API GL-5
DAF
DTFR 12B100
MAN 342 Type M-2
MB 235.0
MIL-L-2105D
Renault
Voith
Volvo 97316
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

Unités d'emballage	ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
	TQX.522776032	1 L	12	-
	TQX.522776031	5 L	4	-
	TQX.522776035	20 L	1	-
	TQX.522771066	199 L	1	-

Analyses standard	TEST	VALEUR		METHOD
	Densité à 15 °Celsius	0.893	kg/l	ASTM D4052
	Viscosité cinématique à 40 °Celsius	144	mm2/s	ASTM D445
	Viscosité cinématique à 100 °Celsius	14.2	mm2/s	ASTM D445
	Indice de viscosité	103		ASTM D2270
	Point d'éclair	210	°C	ASTM D92
	Point d'écoulement	-33	°C	ASTM D6892
	Viscosité Brookfield à -26 °Celsius	120000	mPa.s	ASTM D2983

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.